



**WEICON**®

# 鍍鋅轉換劑 鍍鋅コンバーター 亜鉛で防錆 亜鉛スプレー



Made in Germany



国際認証取得



塩水噴霧試験

1050 時間合格



輸入元 ウェスタン通商株式会社  
TEL : 03-5328-2530 FAX : 03-5328-2531

# STEP①

## 錆コンバーター

赤錆（ラスト）を黒錆に転換（コンバート）してサビの進行を止めるためのスプレーです。赤錆は金属の酸化により表面をボロボロに劣化させます。黒錆は赤錆の発生を抑えて金属表面を保護する働きがあり、南部鉄器などは意図的に黒錆にして錆の進行を止めています。赤さびを除去剤や研磨で落とすには膨大な時間と労力が必要ですが、転換させることで簡単に長期間の防錆対策が可能となります。

### スプレータイプ

▶400ml 缶

11155400

前処理：表面の埃、油、グリス等をきれいに落とす。ワイヤーブラシ等でゆるい錆、汚れ、塗料の残留物を取り除き乾燥させる。25～30cmの距離で3～4回スプレーする。3～5分換気し2時間乾燥させる。

### 液体タイプ

▶1kg 入り ▶5kg 入り ▶10kg 入り ▶28kg 入り

15152001

15152005

15152010

15152028

前処理：表面の埃、油、グリス等をきれいに落とす。ワイヤーブラシ等でゆるい錆、汚れ、塗料の残留物を取り除き乾燥させる。よく振ってからブラシまたはローラーを使用し薄く均一に塗布する。約15分後に錆が黒くなる。（黒くならない時は30分後に再度塗布）3～24時間乾燥させる。



	スプレー	液体
主成分	エポキシ樹脂	リン酸
仕上り	光沢	マット
色	透明	乳白色
香り	合成樹脂	合成樹脂
pH値	—	2.5
耐熱温度	-50～80℃ (15分以内160℃)	-30～80℃
保存期間	24カ月	24カ月
保管方法	直射日光を避けて 50℃以下の環境下	直射日光を避けて 5～15℃の環境下 涼しく乾燥した場所

# STEP② 亜鉛スプレー

錆コンバーターによる黒錆転換後、黒錆の上に速乾性の亜鉛スプレーで密着性の高い超微細な亜鉛保護層を形成します。劣悪な気候、過酷な環境下でも金属表面を保護します。錆コンバーターとの併用による防錆効果は絶大です。



DIN50021/53167 塩水噴霧試験で 1050 時間以上経過した後でもさびは一切発生しないことが証明されています。



Nonfood Compounds  
Program Listed R2  
Registration 156012

国立公衆衛生財 NSF の R2  
グレード認証品ですので、  
食品加工施設の構造物にも  
使用可能です。



世界トップクラスの第三  
者検査機関であるドイツ  
TUV 認証品ですので、品質  
と安全を保証します。

## スプレータイプ

▶400ml 缶  
11000400

前処理: 表面をきれいにして脱脂します。  
使用前によく缶を振ってください。約 25cm の距離で  
上下左右に均等にスプレーします。  
約 15 分で乾燥、12 時間で硬化、24 時間で上塗り  
可能です。

紹介動画:

URL

<http://www.western-tsusho.co.jp/wei-con-doga/w-03-08.mp4>

QR コード



色	グレー (RAL9006)
結合剤	スチレン化アルキド樹脂
顔料	フレーク亜鉛及びアルミ
顔料純度	亜鉛99.9% アルミ99.9%
ドライフィルム内の金属率	~70%
比重	1.1g/cm <sup>3</sup>
消費量	30ml/m <sup>2</sup>
防塵乾燥	約15分
硬化時間	約12時間
上塗り可能時間	約24時間
塩水噴霧試験	DIN50021/53167 1050時間合格
マンドリル耐屈曲試験	DIN EN ISO1519 クラックなし
クロスハット試験	DIN53151/ISO2409 評価GT0
適用温度	5~35℃
耐熱温度	-50~500℃
保存期間	24カ月
保管方法	直射日光を避け50℃以下の環境

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 ISPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

www.tuv.com  
ID 9108636595



WEICON 社製品輸入元  
ウエスタン通商株式会社  
〒164-0011

東京都中野区中央 5 丁目 39 番 13 号

電話:03-5328-2530

FAX:03-5328-2531

E-mail:wts@western-tsusho.co.jp